

LIÉGISOL

depuis 1926

DÉCORATION LIÈGE, SOL ET MUR

DALLES A COLLER

« Bateau »

Description

Dalles de liège & caoutchouc à coller
 Extrêmement flexible - résistant aux chocs - confort de marche et antidérapant.
 Longueur 300 mm Largeur 300 mm – tolérance +/- 1 %
 Epaisseur 3 mm - tolérance +/- 0,25 mm
 Masse volumique > 550 kg/m³ (ISO 7322)

Paquets de 0,99 m² (11 dalles)

Caractéristiques techniques

Composition +/- 24% liège et +/- 76% caoutchouc et liant
 Liants : Colle polyuréthane agréée contact alimentaire

Dureté Shore A (méthode ASTM D2240) : > 61
 Compression 0,7 Mpa (ISO 7322) : 20-30%
 Récupération (ISO 7322) : > 75%
 Résistance à la traction (ISO 7322) : > 900 Kpa

Flexion Initial F=5 (méthode ASTM F104) : pas de fissures
 Flexion Eau bouillante F=16 (méthode ASTM F104) : pas de fissures (70h à 100°C)
 Flexion ASTM Huile nr1 F=16 (méthode ASTM F104) : pas de fissures (70h à 100°C)

Variation après immersion :

ASTM Huile nr1 (méthode ASTM F104) 70h à 100°C : + 17,7 %
 ASTM Huile nr3 (méthode ASTM F104) 70h à 100°C : + 62,8 %
 ASTM Fuel A (méthode ASTM F104) 22h à 22°C : + 59,1 %
 Epaisseur ASTM Huile nr3 (méthode ASTM F104) 70h à 100°C : + 28,5 %
 Essai de Compression A (méthode ASTM F104) 22h à 70°C : 78,9 %
 Récupération A (méthode ASTM F104) 22h à 70°C : 51,2 %

Comportement à l'humidité : sur les essais en exposition constante à l'humidité ou en alternance humidité/chaleur : pas de constat de gonflement ou de décollement.

Caractéristiques chimiques : matériau imputrescible, n'est pas attaqué par les rongeurs et les insectes.

Conseils

Produit naturel « rustique », sans entretien particulier. Eviter toutefois les produits détergents trop agressifs.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de bonne foi en l'état actuel de nos connaissances. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières.

ÂME DU LIEGE Sarl

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
 40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



info@ameduliege.com

www.liegisol.com



Âme du liège

Aliécor • Snic • Liégisol